



## AMERIN<sup>®</sup> U-3/M MATT FEDŐLAKK

### 1. Leírás:

Poliizocianát prepolimer műgyanta alapú, oldószereket és speciális adalékanyagokat tartalmazó egykomponensű matt fedőlakk

### 2. Tulajdonságok:

- kiváló tapadóképesség
- nagyon jó kopásállóság, keménység
- gyors száradás
- kellemes, esztétikus matt felületet ad

### 3. Alkalmazási terület:

A matt fedőlakk az epoxi és poliuretán bázisú, fényes felületű AMERIN<sup>®</sup> bevonatok (AMERIN<sup>®</sup> DT-4, AMERIN<sup>®</sup> UD-4, AMERIN<sup>®</sup> UTR-3/P, AMERIN<sup>®</sup> USP-1, stb.) mattítására szolgál.

### 4. Műszaki adatok:

Megjelenés	enyhén barnás színű folyadék
Kifolyási idő, 25 °C-on, Mp4, s	15- 40
Lobbanáspont, °C	30-32
Sűrűség, 25 °C-on, g/cm <sup>3</sup>	0,94-1,00
Minimális kikeményedési hőmérséklet °C	+ 10
Javasolt feldolgozási hőmérséklet °C	+ 15 - + 20
Átvonhatósági idő 20 °C-on, óra	8
A bevonat járható 20°C-on, óra	24
Teljes átkeményedési idő 20°C-on, nap	7
Vízállóság	vízálló

### 5. Követelmények az aljzattal szemben:

Száraz, sima, portól, festéktől, zsíros, olajos szennyeződésektől mentes felület. Bővebben ld. Alkalmazástechnikai előírások

### 6. Felület-előkészítés:

Bővebben ld. Alkalmazástechnikai előírások



## **7. Feldolgozás:**

Az AMERIN<sup>®</sup> U-3/M oldószert tartalmaz, ezért alkalmazása során és utána legalább 12 órán át gondoskodni kell a jó szellőzésről. A munkavégzés során szigorúan be kell tartani a II. tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokra vonatkozó tűzrendészeti előírásokat.

Az AMERIN<sup>®</sup> U-3/M-et a megtisztított felületre egy vagy két rétegben kell felhordani. A második réteget az első után 8-24 órán belül kell felvinni. A felhordáshoz rövidszőrű, oldószerálló Teddy-hengert, kis és nehezen hozzáférhető felületekre pedig ecsetet kell használni.

Átlagos anyag szükséglet:

- rétegenként kb. 0,1 kg/m<sup>2</sup>

**Figyelem!** Ahhoz, hogy szép egyenletes felületet kapjunk, felhordás során ügyelni kell a következőkre:

- A kannákat csak a tényleges munka alatt tartjuk nyitva. Előtte, a munkaközi szünetekben és – ha nem használtuk el az összes anyagot – a munka befejezése után a kannákat zárva kell tartani.
- A munkához csak új, tiszta, száraz Teddy-hengereket vagy ecseteket szabad használni. Akkor is új hengerrel kell folytatni a mattítást, ha a munkában 0,5-1 óránál hosszabb szünetet tartottunk.
- A felnyitott dobozból a lakkot lehetőleg egy órán belül használjuk el.

## **8. Kiszerelés:**

15 kg-os egységekben

Külön kívánságra egyéb kiszerelési egységekben való szállítást is vállalunk.

## **9. Tárolhatósági idő:**

6 hónap (A tárolásra vonatkozó tudnivalókat ld. Alkalmazástechnikai előírásokban)

## **10. Biztonságtechnika, munkaegészségügy:**

A kikeményedett anyag fiziológiailag ártalmatlan. A folyadékra vonatkozó tudnivalókat az Alkalmazástechnikai előírások és a Biztonsági adatlap tartalmazza.

## **11. Tűzvédelmi besorolás:**

II. fokozat (Tűz-és robbanás veszélyes)

## **12. Tisztítás:**

A még ki nem keményedett anyag AMERIN<sup>®</sup> H-2/PUR hígítóval távolítható el. A kikeményedett anyag viszont csak mechanikus úton távolítható el.

## **13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:**

Kikeményedés után az anyag a háztartási hulladékkal együtt kezelendő.

Az edényzetben lévő maradékok veszélyes anyagként, lakkmaradékként kezelendők.

## **14. Engedélyek:**

**CE minősítés: 90-09-0002 TSÚS**

Ezen termékismertetőnket a legjobb műszaki ismereteink, tapasztalataink, vizsgálataink szerint állítottuk össze. Általános útmutatást nyújt, és nem vonatkozik konkrét alkalmazási esetekre. A termékismertető tartalma azonban nem képezi jogi kötelezettség tárgyát, a benne foglalt adatokra hivatkozva kárigény nem érvényesíthető. Ezen termékismertető minden korábbi kiadást érvénytelenít.

További információkért forduljon a gyártóhoz vagy képviselőjéhez.

2009. május.

AMERIN<sup>®</sup> U-3M HU 2.