



# MŰSZAKI ADATLAP

## AMERIN® WA-2

vezetőképes, vizesbázisú alapozó

Ideiglenes termékismertető

**Alkalmazási terület:** Az Amerin® WA-2 antisztatikus ill. vezetőképes padlóbevonati rendszerek alatti vezető alapozó réteggént szolgál, és biztosítja a rendszer vezetőképességét az aljzat dielektromos tulajdonságaitól függetlenül.

**Keverési arány:** Amerin® WA-2 "A" komponens 20 tömegrész  
Amerin® WA-2 "B" komponens 100 tömegrész

**Műszaki adatok:** a keveréknél:

Keverék viszkozitás 25 °C-on, mPas	2000-3500
Keverék sűrűség 25°C-on, g/cm <sup>3</sup>	1,28-1,33
Feldolgozhatósági idő 20 °C-on, perc:	> 60
Minimális kikeményedési hőmérséklet °C:	+ 5
Javasolt feldolgozási hőmérséklet °C:	+ 15 - + 20
Javasolt átvonhatósági idő, l 20 °C-on, óra:	6-24
Kikeményedési idő 20°C-on, óra:	kb. 24
<b>a kikeményedett anyagnál:</b>	
Nyomószilárdság, N/mm <sup>2</sup> :	min. 80
Tapadószilárdság betonhoz:	a beton szakad
Vezetési ellenállás a DIN 51953 szerint, Ohm:	kb. 10 <sup>3</sup>

**Munkaegészségügyi tudnivalók:** A kikeményedett anyag fiziológiailag ártalmatlan. A komponensekre vonatkozó tudnivalókat azok adatlapjai tartalmazzák.

**AMERIN® WA-2 "A" komponens:**

**Általános ismertetés:** Módosított, alacsony viszkozitású, speciális vezetőképes kormot és adalék adalékanyagokat tartalmazó oldószermentes epoxigyanta. Az epoxigyantákra jellemző kiváló tulajdonságai folytán építőipari felhasználása igen sokoldalú.

**Szállítási mód:** 2 kg-os töltési tömegű fém kannában.

**Tárolhatóság:** Az MSZ 13910 szerint tárolva legalább egy év.

**Tűzvesélyesség:** III. fokozat.

**Fiziológiai hatás:** Tartós vagy ismételt behatás esetén érzékeny vagy allergiára hajlamos egyéneknél bőrirritációt, kiütéseket okozhat. Alacsony gőztenziója miatt szokásos feldolgozási hőmérsékleten a gőzei belégzésével járó veszély minimális.



# MŰSZAKI ADATLAP

---

**Munkaegészségügyi tudnivalók:** Munkavégzésnél védőszemüveget és védőkesztyűt kell viselni

**AMERIN® WA-2 "B" komponens:**

**Általános ismertetés:** Kis viszkozitású poliaminbázisú térhálósító.

**Szállítási mód:** 10 kg-os töltési tömegű fém kannában.

**Tárolhatóság:** Az MSZ 13910 szerint tárolva legalább egy év.

**Tűzvesélyesség:** III. fokozat.

**Fiziológiai hatás:** Az **AMERIN WA-2 "B"** bázikus jellegű maró hatású anyag. A folyadék és gőze a bőrt és a szemet izgatja. A folyadékkal való érintkezés a szem és a bőr súlyos károsodásához vezethet. A gőzök belégzése köhögési rohamot, nehéz légzést okozhat. A hasonló rendeltetésű aminos térhálósítókhoz képest egészségkárosító hatása kisebb.

**AMERIN® WA-2 keverék:**

**Munkaegészségügyi tudnivalók:** Munkavégzésnél védőszemüveget, zárt munkaruhát és védőkesztyűt kell viselni, és megfelelő szellőzésről, ill. helyi elszívásról gondoskodni kell. Ha az anyag mégis a szembe jut, úgy a szemet 10-15 percig bő vízzel öblíteni kell, majd orvosnak is meg kell mutatni. A bőrre került anyagot szappanos vízzel azonnal le kell mosni.

Ezen tájékoztatónkat legjobb műszaki ismereteink szerint állítottuk össze, tartalma azonban nem képezi jogi kötelezettség tárgyát.

2016. május